



climowool WKR1 Wandkassettenrolle 040

Hydrophobierter Mineralwolle-Filz für die außenseitige Wärmedämmung von zweischaligen Außenwänden aus Stahlkassetten-Profilen.

Material

Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13162

MW-EN 13162-T3-WL(P)-AFr5

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

WAB	Wand	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
-----	------	---



Technische Eigenschaften

Daten	Einheit	Norm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/(mK)	DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	W/(mK)	DIN 4108-4:2017-03
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	-	DIN EN 12086
Spezifische Wärmekapazität c	kJ/(kg·K)	-
Temperaturbeständigkeit	°C	-
Strömungswiderstand AF _r	kPa·s/m ²	DIN EN 29053
Europäische Klasse des Brandverhaltens	A1 (nichtbrennbar)	DIN EN 13501
Feuchteverhalten	WL(P)	-

Maßangaben

Dicke [mm]	120	140	160
Länge [mm]	6000	5000	4500
Breite [mm]	600		
Anzahl Rollen/Paket [Stück]	2		
m ² /Paket [m ²]	7,20	6,00	5,40
Pakete/Palette [Stück]	18		
m ² /Palette [m ²]	129,60	108,00	97,20

Verfügbare Dämmstoffstärken entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Hinweis

Zu berücksichtigen ist die Dickentoleranz nach DIN EN 13162 (T3) von -3 % oder -3 mm^a, +10 % oder +10 mm^b.

^a Der größere numerische Wert ist maßgebend.

^b Der kleinere numerische Wert ist maßgebend.

Stand: Februar 2019

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.